

## NOTICE PRODUIT

# Sika® Separol®-300 Mineral New

## AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE - MINERAL NEUF

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol®-300 Mineral New est une huile de décoffrage Minérale Neuve prête à l'emploi.

### DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol®-300 Mineral New est utilisée comme agent de démoulage différé sur chantier :

- Sur support métallique, bois bakérisé ou peint, polyuréthane, ABS, polyester
- Par temps froid comme par temps chaud, jusqu'à une température du coffrage de 70°C.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Pour démoulage différé
- Utilisable lorsque les températures ambiantes et/ou du support sont extrêmes (inférieures à 0°C et jusqu'à 70°C)
- Prolonge la durée d'utilisation des banches
- Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur les surfaces traitées
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou de peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

### INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	💧💧💧
	COV	💧
	BIODÉGRADABILITÉ	💧
 Critère favorable  Critère défavorable		

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bidons de 20 litres</li> <li>▪ Fût de 210 litres</li> <li>▪ CP de 1000 litres</li> </ul>
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, elle se conserve 3 ans.
Conditions de Stockage	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A stocker entre -15 et +35°C</li> <li>▪ Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ou <a href="http://www.sika.fr">www.sika.fr</a></li> </ul>
Aspect / Couleur	Brun clair
Densité	Environ 0,84 à 20°C

- Coffrage métallique ou contreplaqué type CTBX : 50 à 80 m<sup>2</sup>/l
- Coffrage plus absorbant : 25 à 35 m<sup>2</sup>/l

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classement des agents de démoulage, 2019.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### APPLICATION

Sika® Separol®-300 Mineral New s'emploie pure. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs qui doivent être éliminés à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap est souhaitable avant application de Sika® Separol®-300 Mineral New.

### IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément

aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.



### Notice produit

Sika® Separol®-300 Mineral New

Juillet 2023, Version 02.01

021405021000000359

SikaSeparol-300MineralNew-fr-DZ-(07-2023)-2-1.pdf