

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
الوزارة العامة للعمارة والتعمير والبلديات
MINISTRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

Centre National d'Etudes et de
Recherches Intégrées du Bâtiment

المركز الوطني للدراسات
و الأبحاث المتكاملة للبناء



REF : DTEM/204/2019

Souidania le : 1^{er} JUN 2019

DEPARTEMENT TECHNIQUE ESSAIS ET MESURES

RAPPORT D'ESSAI

PRESTATION REALISEE : Essais sur mortier hydraulique multi-usage et
projetable prêt à gâcher « Sika wall 112 MU »
pour murs extérieurs et intérieurs

A LA DEMANDE DE : SIKA EL Djazair

(Adresse : 08, route de l'Arbaa - 16111 - Eucalyptus -
Alger)

LIEU DES ESSAIS : Laboratoire Matériaux

NATURE DES ESSAIS : Essais expérimentaux selon les normes EN 1015-11, EN
1015-12, EN 1015-18 et EN 998-1.

OBSERVATIONS : Le présent Procès Verbal comporte 03 pages. Les résultats
obtenus ne sont pas généralisables sans la représentativité des échantillons et des
essais. Les résultats d'essais du présent Procès Verbal concernent l'échantillon testé.

Adresse: Cité El Mokrani, Souidania, 16097, Alger, ALGERIE
Tel: (021) 38-03-68 / (021) 38 - 04 - 05 / Fax: (021) - 38- 04 -31
Site Web: www.cnerib.edu.dz | E-mail: cnerib@mhuv.gov.dz
[/mail@cnerib.edu.dz](mailto:mail@cnerib.edu.dz)

1. INTRODUCTION

A la demande de l'entreprise **SIKA EL Djazair**, le Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB) a procédé à des essais expérimentaux sur le mortier hydraulique multi usage et projetable «**Sika wall 112 WU**». Ce produit a été prélevé et remis par les soins du client.



Le présent rapport a pour objet de déterminer les caractéristiques de ce matériau et ce conformément aux spécifications techniques des normes en vigueur **EN 998-1**.

Les essais ont porté sur la détermination de :

- 1) la résistance à la compression (catégories) selon la norme **NF EN 1015-11** ;
- 2) l'adhérence sur produits durcis appliqués sur support selon la norme **EN 1015-12**.

Les paragraphes qui suivent rappellent le principe des différents essais effectués ainsi que la présentation des résultats obtenus aux essais.

2. RESISTANCE A LA FLEXION ET A LA COMPRESSION

La résistance à la flexion est obtenue par chargement en trois points jusqu'à rupture d'éprouvettes prismatiques de dimensions 160 x 40 x 40 mm. La résistance à la compression est déterminée sur les deux demi-prismes obtenus lors de l'essai de flexion de section de 40 x 40 mm.

Les résultats obtenus des essais mécaniques sont consignés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Valeurs des caractéristiques mécaniques du produit « Sika wall 112 WU »

Désignation	Age	Résultats
Résistance à la flexion (N/mm ²)	07 jours	2.3
	28 jours	3.2
Résistance à la compression (N/mm ²)	07 jours	6.6
	28 jours	10.4

Pour la résistance en compression et selon les résultats obtenus, le produit « **Sika wall 112 WU** » se classe dans les catégories **CS IV (≥ 6 N/mm²)**.

3. ESSAI D'ADHERENCE

On isole une portion de surface en effectuant une incision ($\phi = 5$ cm) dans la maquette. On vient ensuite coller une pastille métallique sur la surface de la maquette. Lorsque

la colle est sèche, on dispose l'appareil de traction sur la pastille métallique et on réalise un arrachement. Enfin, on note la force nécessaire à l'arrachement ainsi que le type de rupture.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Force d'adhérence et mode de rupture
du produit « Sika wall 112 WU »**

Type de support béton brut		
Charge de rupture (N)	Force d'adhérence f_u (N/mm ²)	Mode de rupture
1000	0.51	B
1200	0.61	B
1200	0.61	B
1200	0.61	B
1000	0.51	B
	Moyenne =0.57	/

Légende

A : Rupture adhésive (l'interface entre le mortier et le support) ;

B : Rupture cohésive (dans le mortier) ;

C : Rupture cohésive (du support).

4. CONCLUSION

Le présent rapport consigne les résultats d'essais effectués sur le mortier hydraulique « Sika wall 112 WU ». L'analyse des résultats obtenus pour les différentes caractéristiques spécifiques à ce mortier en comparaison avec les prescriptions données au tableau 2 de la norme NF EN 998-1 de janvier 2016, permet de faire le constat ci-après :

- pour la résistance en compression, le mortier d'enduit a donné un résultat qui le classe dans les catégories CS IV ;
- Concernant l'essai d'adhérence, au vu des modes de ruptures observés sur les différents supports, il s'avère que les résultats obtenus doivent être comparés aux valeurs déclarées par le fabricant.

Techniciens chargés des essais

M. BENDAOU



O. HAFSI

