BUILDING TRUST

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-1200

(anciennement MTop 1200)

Primaire d'adhérence et liant à base de résine epoxydique à faible viscosité.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikafloor®-1200 est une résine époxydique bi-composant utilisé comme primaire d'adhérence pour différents revêtements époxydiques, peut être utilisé également pour la confection des mortiers et multicouches des systems SIKAFLOOR 12XX

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-1200 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.
Sikafloor®-1200 peut être utilisé comme:

- Primaire pour support normal ou poreux
- Primaire pour les systèmes SIKA époxydiques ou polyuréthannes
- Liant pour confectionner un coulis époxydique et un mortier époxydique

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Économique et facile à appliquer
- Excellent pouvoir de pénétration
- Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
- Bonne résistance chimique générale
- Améliore l'adhérence de la couche de finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sikafloor®-1200 est fouirni en kit pré-dosé de 1,6 kg
Durée de Conservation	Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine non entamé ,à compter de la date de fabrication.
Conditions de Stockage	Stockage couvert, hors de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
Densité	1,09 kg/l à + 25°C
Température de Service	+ 60°C "Température maximale "

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Au rouleau 6 – 7 m²/kg/couche A la brosse 5 – 6 m²/kg/couche
Supports	Sikafloor®-1200 doit être appliqué sur un support propre, sec, exempt de laitance, poussière, saleté, huile, graisse et autres contaminants. Sikafloor®-1200 ne doit pas être appliqué sur du béton contenant plus que

	5 % d'humidité. Pour éliminer la laitance et les contaminants, il est préférable d'utiliser des méthodes mécaniques.
Durée Pratique d'Utilisation	20 min à 25 º C
Délai pour être Sec au Toucher	60-90 minutes

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Toutes les surfaces doivent être propres, saines et exemptes de toutes traces d'huiles, de graisses, agent de démoulage et de laitances.
- Le nettoyage des surfaces se fait de préférence par sablage ou jet, meulage, brossage, traitement à l'acide, par air comprimé, ou jet d'eau à haute pres- sion.
- Les traces de mousses, d'algues et de lichens seront éliminées par traitement fongicide.
- Les bétons et mortiers récents doivent avoir au moins 28 jours d'âge et auront ainsi un mouvement de retrait stabilisé
- Le taux d'humidité du support autorisée est au maxi- mum de 4%. Ce taux correspond à un séchage de 28 jours pour un béton neuf

MÉLANGE

- Verser la résine et le durcisseur dans un récipient adéquat
- Mélanger soigneusement les deux composants en raclant le fond et les parois du récipient.
- Le mélange sera effectué mécaniquement à l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (max. 300 tr/mn), jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène
- Poursuivre le mélange pendant au moins 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène

APPLICATION

- Sikafloor®-1200 doit être conservé à une température avoisinante + 20 °C au moins 24 heures avant la mise en œuvre.
- L'application sera effectuée à la brosse ou au rouleau.
- Une seule couche est suffisante le plus souvent comme primaire d'adhérence des systèmes Sikafloor
- Dans le cas de supports très poreux, deux couches de primaire afin de prévenir la formation des bullages.
- Le Respect du temps de recouvrement entre couches est nécessaire.
- La couche primaire doit être sèche avant l'application des systèmes Sikafloor 1210 et Sikafloor 12030
- La couche primaire doit être poisseuse avant l'application des systèmes Sikafloor 1240.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils et l'équipement doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec du solvent.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika El Djazair SPA
08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 23 88 89 92 09
Fax: 0 23 88 89 92 08
dza.sika.com