

NOTICE PRODUIT

SikaWall®-108 RM

Mortier hydraulique de crépissage

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaWall®-108 RM est un mortier en poudre préré-
langé à sec à base de liants hydrauliques et des addi-
tifs chimiques qui améliorent sa maniabilité et ses per-
formances techniques. Conforme à la norme 998-1 GP
CS IV W0.

DOMAINES D'APPLICATION

- Revêtement ou couche de régularisation des murs intérieurs en brique et en béton
- Sous-couche extérieure avant revêtement de façade ou monocouche

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Produit à base de ciment
Conditionnement	Sac de 25 kg
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication.
Conditions de Stockage	En emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec, protégé du gel et de l'exposition directe au soleil, et de l'humidité.
Aspect / Couleur	Poudre blanche et grise
Granulométrie maximale	0,8 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance en Compression	Gris	Blanc
	28 Jours	6

Adhérence par Traction directe	Gris	Blanc	
	Brique	0,36	0,4
	Béton	0,3 (A)	0,35 (A)
	Parping	0,32 (A)	0,38 (A)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Densité du Mortier frais	Gris 1,6 à 1,8 kg/l Blanc 1,6 à 1,8 kg/l
Consommation	Environ 17kg/m ² /1cm d'épaisseur
Épaisseur de la Couche	10 mm en une seule couche
Température de l'Air Ambiant	5-35 °C
Durée Pratique d'Utilisation	60 min

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être sain propre exempt de graisse de peinture ou de parties non adhérentes ou toutes traces de produits de traitement de surface. Avant l'application du produit, humidifier le support sans formation de flaques d'eau.

MÉLANGE

Gâcher SikaWall®-108 RM avec 5,5 à 6 litres d'eau par sac de 25 kg et malaxer selon la consistance souhaitée à l'aide d'un agitateur électrique à faible rotation (environ 300 tours/min) pendant 3 à 5 min jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.

APPLICATION

Répondre avec une truelle ou par projection jusqu'à atteindre l'épaisseur requise.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après utilisation. Si le produit Durcit, il ne peut être retiré que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika El Djazair SPA
08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 23 88 89 92 09
Fax: 0 23 88 89 92 08
dza.sika.com



Notice produit
SikaWall®-108 RM
Juillet 2023, Version 01.02
021840101000000012

SikaWall-108RM-fr-DZ-(07-2023)-1-2.pdf