

## NOTICE PRODUIT

# Sika® Separol® Mineral-20 DP

Agent de démoulage différé et de protection — Recyclé

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol® Mineral-20 DP est un agent de démoulage et de protection vis-à-vis de la corrosion prêt à l'emploi.

## DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol® Mineral-20 DP est utilisé comme agent de protection pour tout matériel de chantier : malaxeurs, bétonnières, camions toupies, étais, etc.

Sika® Separol® Mineral-20 DP est également utilisable en tant qu'agent de démoulage :

- pour répondre aux problématiques de rouille sur les coffrages métalliques ;
- pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants) ;
- sans étuvage ou avec étuvage sévère (température supérieure à 70°C) ;
- sur supports métalliques.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- S'applique sur les supports métalliques peints ou non peints.
- Préviens l'apparition de rouille sur les coffrages et les moules.
- S'utilise à des températures ambiante et/ou du support inférieures à 0°C et supérieures à 70°C.
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage.
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
<b>SÉCURITÉ FEU</b>		🔴
	<b>HYGIÈNE</b>	🟢🟢🟢
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>COV</b>	🟢
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b>	🟢
🔴 Critère favorable    🟢 Critère défavorable		

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bidon de 10 litres</li> <li>▪ Fût de 200 litres</li> </ul>
<b>Durée de Conservation</b>	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
<b>Conditions de Stockage</b>	Se référer à la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.
<b>Aspect / Couleur</b>	Liquide bleu-vert.
<b>Densité</b>	Environ 0,84 à 20°C

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classement des agents de démoulage, 2019.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### APPLICATION

Sika® Separol® Mineral-20 DP s'emploie pur. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs qui doivent être éliminés à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon. Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap est souhaitable avant application de Sika® Separol® Mineral-20 DP.

### IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Il est indispensable de respecter les consommations prescrites. Lorsque Sika® Separol® Mineral-20 DP est utilisé en tant qu'agent de protection dans un malaxeur, il est indispensable de vérifier qu'il n'y a pas de produit stagnant avant de débiter la production. Dans le cas contraire, Sika® Separol® Mineral-20 DP vient se mélanger avec le béton lors de la première gâchée et peut entraîner de l'air dans le béton.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

Tél.: 0 23 88 89 92 09

Fax: 0 23 88 89 92 08

02a.sika.com

## INFORMATIONS LÉGALES



### Notice produit

Sika® Separol® Mineral-20 DP

Juillet 2023, Version 01.02

021405021000000012

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.