

## NOTICE PRODUIT

# SikaGrind®-1783 A

(formerly SikaGrind®-1783 A)

Agent de mouture et optimisateur de performances pour ciments

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaGrind®-1783 A est un additif liquide exempt de chlorure pour faciliter le broyage du ciment et améliorer la qualité de tous types de ciment.

SikaGrind®-1783 A a été spécialement développé pour obtenir un meilleur développement des résistances des ciments.

### DOMAINES D'APPLICATION

SikaGrind®-1783 A est utilisé au moment du broyage du ciment pour :

- Améliorer le taux de production
- Améliorer l'efficacité du broyeur et du séparateur
- Améliorer la qualité du ciment.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaGrind®-1783 A est un dispersant efficace possédant les caractéristiques suivantes :

- Neutralisation des charges électriques sur la surface des particules de ciment
- Séparation des particules de ciments

SikaGrind®-1783 A offre les avantages suivants lors de la production du ciment :

- Augmentation du débit des broyeurs (tonnes par heure) grâce à la réduction du temps de broyage par tonne
- Efficacité du séparateur supérieure grâce à une dispersion améliorée
- Meilleure finesse du ciment
- Réduction de fraction de particule > 32µ de ciment de base
- Réduction de ré-agglomération des particules de ciments
- Réduit les accumulations de matériau dans les organes internes des broyeurs
- Réduction de la consommation d'énergie par tonne de ciment
- Manipulation facile et minimisation de problème de colmatage grâce à l'amélioration des caractéristiques d'écoulement

SikaGrind®-1783 A offre les avantages suivants pour le ciment traité:

- Réduction des coûts de manutention spécialement sur des systèmes de transmission pneumatiques
- Réduction du risque d'hydratation dans le silo
- Vidange plus facile des silos
- Optimisation de la granulométrie du ciment (réduction de quantité des particules surbroyées)
- Amélioration de la résistance initiale et finale
- Conception économique du ciment avec les remplacements du clinker
- Réduction de la demande d'eau
- Entraînement d'air uniforme dans le dosage indiqué
- Réduction de la décolorisation du brun au jaune

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Mélange d'amine
Conditionnement	Cubitainer de 1100 kg; Vrac
Durée de Conservation	12 mois
Conditions de Stockage	A stocker dans son conditionnement d'origine, non-ouvert. Entreposer au sec entre 5 et 35 °C. À protéger des rayons de soleil et contamination.

#### Notice produit

SikaGrind®-1783 A

Juillet 2023, Version 01.02

021407021000000633

Aspect / Couleur	Liquide brun
Densité	1,12 +/- 0,015
Valeur pH	9,5 +/- 1

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Dosage</b>	Les doses typiques du SikaGrind®-1783 A est entre 0,2 et 0,8 kg par tonne de ciment (0,02 à 0,08 % du poids total = clinker de ciment + additions). Le dosage optimal pour obtenir les caractéristiques voulues doit être déterminé lors d'essais à la cimenterie. Les facteurs jouant un rôle sont notamment les propriétés de la source de clinker, le type de ciment et les autres variables propres à la cimenterie. Pour garantir des résultats uniformes, le SikaGrind®-1783 A doit être précisément distribué.
<b>Compatibilité</b>	Les ciments traités avec le SikaGrind®-1783 A sont compatibles avec les bétons produits avec tous les adjuvants disponibles dans le commerce, y compris les entraîneurs d'air, les réducteurs d'eau, les retardateurs et les superplastifiants. La performance des adjuvants de béton n'est pas affectée négativement par l'usage du SikaGrind®-1783 A. Veuillez consulter notre service technique

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### DISTRIBUTION

SikaGrind®-1783 A doit être ajouté au tapis d'alimentation du clinker juste avant l'entrée dans le broyeur ou directement dans le broyeur (premier ou deuxième compartiment). Des pompes de dosage adaptées avec des taux de débit réglables doivent être utilisées pour assurer un dosage précis.

Note : Vérifier à intervalles réguliers, l'extrémité du tube de distribution du produit pour s'assurer qu'il ne soit pas bouché.

## RESTRICTIONS LOCALES

Sika El Djazair SPA  
Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.  
Tél: 0 23 88 89 92 09  
Fax: 0 23 88 89 92 08  
dza.sika.com



Notice produit  
SikaGrind®-1783 A  
Juillet 2023, Version 01.02  
02140702100000633

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaGrind-1783A-fr-DZ-(07-2023)-1-2.pdf