

NOTICE PRODUIT

SikaWall®-104 WL

Enduit de ragréage pour redressement des murs et des plafonds en béton

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaWall®-104 WL est un mortier hydraulique prêt à gâcher.

DOMAINES D'APPLICATION

Ragréage et dressage des murs intérieurs et des plafonds pour les préparer à recevoir un enduit de finition ou une peinture.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Excellent aspect de finition avant mise en peinture ou pose d'un revêtement de finition,
- Facile à appliquer et à préparer,
- Peut être laissé nu,

AGRÉMENTS / NORMES

PV CNERIB : DTEM/205/2019

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Produit à base de ciment
Conditionnement	Sac de 25 kg
Durée de Conservation	12 mois à partir de La date de fabrication
Conditions de Stockage	Stocker dans un endroit sec et protégé du gel, de l'exposition directe au soleil et de l'humidité.
Aspect / Couleur	Poudre blanche et grise
Granulométrie maximale	0,4 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance en Compression	7 Jours	≈ 3 MPa	(EN 12190)
	28 Jours	≈ 10 MPa	
Adhérence par Traction directe	Environ 0,7 MPa sur support en béton selon la norme EN 1542		

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	5,5 à 5,75 litres d'eau pour un sac de 25 kg
Densité du Mortier frais	Environ 1,6 Kg/l
Consommation	25 kg/8m ² par 2 mm d'épaisseur
Épaisseur de la Couche	1,5 à 5 mm

Température de l'Air Ambiant	5-35 °C
Durée Pratique d'Utilisation	~ 2 h 30 à 20 °C

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Attendre environ 1 semaine avant le recouvrement par une peinture ou un revêtement plastique épais.
- Appliquer à l'abri du soleil, du vent, entre 5 °C et 35 °C.
- Ne pas appliquer sur support organique, ou à base de plâtre.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Le support doit être propre, sain, résistant, débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence tels que les produits de cure, peintures, huiles de décoffrage, laitance,
- Humidifier le support avant application, sans laisser de l'eau ruisselante.

MÉLANGE

Gâcher SikaWall®-104 WL avec 5,5 à 5,75 litres d'eau par sac de 25 kg et malaxer selon la consistance souhaitée à l'aide d'un agitateur électrique à faible rotation (environ 300 tours/min) pendant 3 min jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.

APPLICATION

- Après gâchage et avant l'application, laisser reposer le mélange pendant 5 minutes.
- Étaler le produit avec à la truelle ou avec une lisseuse jusqu'à atteindre l'épaisseur requise.
- Réaliser la finition avant durcissement complet, par exemple en utilisant une taloche éponge ou polystyrène.

Sika El Djazair SPA

08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 23 88 89 92 09
Fax: 0 23 88 89 92 08
dza.sika.com



Notice produit

SikaWall®-104 WL
Juillet 2023, Version 01.02
02184010100000010

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après utilisation. Si le produit durcit, il ne peut être retiré que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaWall-104WL-fr-DZ-(07-2023)-1-2.pdf